

PNP® XPS 150 W

PNP® XPS 150 W TB

EXTRUDÁLT POLISZTIROLHABBÓL
KÉSZÜLT HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

A TERMÉK LEÍRÁSA

Nagy teljesítményű hőszigetelő anyag (legújabb generációs XPS), amelyet általános célú polisztirolból állítanak elő.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vízszintes és függőleges épületelemek (falak, padlók stb.) hőszigetelésére tervezett speciális típusú lemezek. A táblák hullámos - gofris felülettel rendelkeznek, amely biztosítja a vakolat és a ragasztóanyag szükséges tapadását az anyagfelülethez

NORMÁK / SZABVÁNYOK

EN 13164:2012+A1:2015

A REACH RENDELET SZERINTI INFORMÁCIÓK

Jelenlegi ismereteink alapján kijelentjük, hogy ez a termék nem tartalmazza az alábbi anyagokat:

- a korlátozott anyagokat (a REACH.rendelet XVII. melléklete szerint);
- a különös aggodalomra okot adó anyagokat/a különösen veszélyes anyagokat (Substances of Very High Concern), amelyek az Engedélyköteles anyagok jegyzékében szerepelnek (REACH-rendelet XIV. melléklete szerint), beleértve Hexabrom-ciklododekánt (HBCD) – egy brómozott nagy ökotoxicitású égésgátlót;
- az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) közzétett egy KAOA különös aggodalomra okot adó anyagok (különösen veszélyes anyagok) jelöltlistában foglalt anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

A hőszigetelő anyagok gyártása során az ózonréteget károsító habképző anyagokat nem használnak.


TULAJDONSÁGOK / ELŐNYÖK

tartósan alacsony hővezető képesség;
magas nyomó- és hajlítószilárdság;
abszolút biológiai védelem;
hosszú élettartam;
környezetbarát.

PNP Orange Kft.,
H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14, Magyarország
pnpinsulation.com sales@pnpinsulation.com



ÉL KIALAKÍTÁSA



TÁROLÁS

A PNP® XPS 150 W/150 W TB lemezek szállítására szolgáló járműveket és egyéb szállítóeszközöket a szennyeződésektől és törmelékektől, valamint a rakodást akadályozó tárgytól mentesen, tisztán kell tartani.

A padlónak simának és sérülésmentesnek kell lennie. Az oldalaknak elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák a rakomány oldalirányú dőlését és elmozdulását menet közben. A PNP® XPS 150 W/150 W TB lemezek tárolására szolgáló helyiségben nem lehetnek 5 cm-nél hosszabb kiemelkedések, amelyek közvetlen érintkezés esetén károsíthatják a rakományt.

SZÁLLÍTÁS

A PNP® XPS 150 W/150 W TB lemezeket zárt térben, tűzforrástól és magas hőmérséklettől legalább egy méter távolságban kell tárolni.

A lemezek vagy a szabadban polietilén fóliacsomagolásban tárolhatók, amely védi őket az UV-sugaraktól, vagy tető alatt. Kültéri, vagy tető alatti tárolás esetén a lemezeket raklapokra kell helyezni.

A raklapon elhelyezett lemezek magassága nem haladhatja meg az 5 métert.

PNP® XPS 150 W

EXTRUDÁLT POLISZTIROLHABBÓL KÉSZÜLT HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

MŰSZAKI ADATOK						
A nyomószilárdság 10% -os lineáris deformációnál (20 mm)				CS(10\Y) 100 (≥100 kPa)	EN 13164:2012+ A1:2015	
A nyomószilárdság 10% -os lineáris deformációnál (30-150 mm)				CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)		
Tűzvédelmi osztály				F		
Deklarált hővezetési tényező λ _D , W/m·K (20-100 mm)				0,034		
Deklarált hővezetési tényező λ _D , W/m·K (120-150 mm)				0,035		
Hosszú idejű vízfelvétel teljes bemerítés során, WL(T)				WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])		
Sík felületre merőleges húzószilárdság, TR				TR 200		
Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén, DS				DS (70,90)		
Vastagságtűrési osztály				T1		
Alkalmazhatósági hőmérséklet, °C				−70.....+75		
A lemez felülete				ostya		
CSOMAGOLÁS						
Vastagság, mm	Deklarált hővezetési ellenállás R _D , m²·K/W	A hosszúság, mm	Szélesség, mm	Lemezek száma a csomagolásban, db	Csomagolás területe, m²	A csomagolás térfogata, m³
20	0,55	1250*	600*	20	15,00	0,3000
30	0,85			13	9,75	0,2925
40	1,15			10	7,50	0,3000
50	1,45			8	6,00	0,3000
60	1,75			6	4,50	0,2700
80	2,35			5	3,75	0,3000
100	2,90			4	3,00	0,3000
120	3,40			3	2,25	0,2700
150	4,25			2	1,50	0,2250

*Az "L" élű táblák szállítási méretei: 615x1265 mm

PNP® XPS 150 W TB

EXTRUDÁLT POLISZTIROLHABBÓL KÉSZÜLT
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

MŰSZAKI ADATOK						
A nyomószilárdság 10% -os lineáris deformációnál				CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)	EN 13164:2012+ A1:2015	
Tűzvédelmi osztály				F		
Deklarált hővezetési tényező λ _D , W/m·K (100-200, 300 mm)				0,034		
Deklarált hővezetési tényező λ _D , W/m·K (210-290, 330-360 mm)				0,035		
Hosszú idejű vízfelvétel teljes bemerítés során, WL(T)				WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])		
Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén, DS				DS (70,90)		
Vastagságtűrési osztály				T1		
Alkalmazhatósági hőmérséklet, °C				−70.....+75		
A lemez felülete				ostya		
CSOMAGOLÁS						
Vastagság, mm	Deklarált hővezetési ellenállás R _D , m²·K/W	A hosszúság, mm	Szélesség, mm	Lemezek száma a csomagolásban, db	Csomagolás területe, m²	A csomagolás térfogata, m³
100	2,90	1250*	600*	4	3,00	0,3000
110	3,20			3	2,25	0,2475
120	3,50			3	2,25	0,2700
130	3,80			3	2,25	0,2925
140	4,10			2	1,50	0,2100
150	4,40			2	1,50	0,2250
160	4,70			2	1,50	0,2400
170	5,00			2	1,50	0,2550
180	5,25			2	1,50	0,2700
190	5,55			2	1,50	0,2850
200**	5,85			2	1,50	0,3000

*Az "L" élű táblák szállítási méretei: 615x1265 mm
** 200 mm feletti XPS termékeket csak kérésre gyártunk és szállítunk.