

PNP® XPS 150 W

PNP® XPS 150 W TB

TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA

OPIS IZDELKA

Visoko zmogljiv toplotnoizolacijski material (najnovejša generacija XPS) izdelan iz univerzalnega polistirena.

UPORABA

Posebna vrsta plošč za toplotno izolacijo horizontalnih in vertikalnih gradbenih površin (stene, tla, itd.). Toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena z reliefno napolitanka površino za dober oprijem malte ali lepila.

SPECIFIKACIJE / STANDARDI

EN 13164:2012+A1:2015

REACH INFORMACIJE


Na podlagi našega trenutnega znanja ta izdelek ne vsebuje:

- snovi, ki so omejene po REACH (Priloga XVII Uredbe);
- ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), kot so navedene na seznamu za avtorizacijo (Priloga XIV uredbe REACH), zlasti HBCDD - heksabromociklododekan - bromiran zaviralec gorenja z visoko ekotoksičnostjo;
- snov, navedena na seznamu kandidatov za SVHC za avtorizacijo, ki ga je objavila Evropska agencija za kemikalije v koncentraciji nad 0,1 % (m/m).

Pri proizvodnji toplotnoizolacijskih materialov PNP se ne uporabljajo ozonu škodljiva sredstva za razpenjanje.



VRSTA ROBA



KLJUČNE ZNAČILNOSTI / PREDNOSTI

stalna nizka toplotna prevodnost;
visoka tlačna trdnost;
absolutna biostabilnost;
dokazana vzdržljivost;
prijazno do okolja.

PREVOZI

Vozila, namenjena za prevoz plošč PNP® XPS 150 W/150 W TB, morajo biti brez umazanije in ostankov ter brez predmetov, ki bi lahko motili nakladanje. Tla morajo biti ravna in nepoškodovana. Stranice morajo biti dovolj močne, da preprečijo bočno nagibanje in premikanje tovora med vožnjo. Vozilo, namenjeno nakladanju plošč PNP® XPS 150 W/150 W TB, ne sme imeti nobenih izboklin, daljših od 5 cm, ki bi lahko poškodovale tovor v neposrednem stiku z njim.

SKLADIŠČENJE

Plošče PNP® XPS 150 W/150 W TB shranjujte v zaprtih prostorih, vsaj en meter stran od virov ognja in visokih temperatur. Dovoljeno je skladiščenje na prostem v plastični foliji, ki ščiti plošče pred ultravijoličnimi žarki, ali pod nadstreškom. Za skladiščenje na prostem ali v pokritem prostoru naj bodo plošče zložene na palete. Višina naloženih plošč, položenih na paleto, ne sme presegati 5 metrov.

PNP® XPS 150 W

TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Tlačna trdnost ali tlačna napetost pri 10 % deformaciji (20 mm)	CS(10\Y) 100 (≥100 kPa)	EN 13164:2012+ A1:2015
Tlačna trdnost ali tlačna napetost pri 10 % deformaciji (30-150 mm)	CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)	
Odziv na ogenj, požarna klasifikacija	F	
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D , W/m·K (20-100 mm)	0,034	
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D , W/m·K (120-150 mm)	0,035	
Dolgotrajna absorpcija vode pri popolni potopitvi, WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])	
Natezna trdnost pravokotno na ploskve, TR	TR 200	
Dimenzijska stabilnost pod določenimi pogoji, DS	DS (70,90)	
Dimenzijska toleranca, razred	T1	
Delovna temperatura, °C	−70.....+75	
Vrsta površine	rezkana	

PAKET

Nazivna debelina, mm	Deklarirana toplotna upornost R_D , m²·K/W	Dolžina, mm	Širina, mm	Količina plošč v paketu, kos	Velikost paketa, m²	Volumen paketa, m³
20	0,55	1250*	600*	20	15,00	0,3000
30	0,85			13	9,75	0,2925
40	1,15			10	7,50	0,3000
50	1,45			8	6,00	0,3000
60	1,75			6	4,50	0,2700
80	2,35			5	3,75	0,3000
100	2,90			4	3,00	0,3000
120	3,40			3	2,25	0,2700
150	4,25			2	1,50	0,2250

* Transportne mere za deske z L-robom: 615x1265 mm

PNP® XPS 150 W TB

TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Tlačna trdnost ali tlačna napetost pri 10 % deformaciji	CS(10\Y) 150 (≥150 kPa)	EN 13164:2012+ A1:2015
Odziv na ogenj, požarna klasifikacija	F	
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D , W/m·K (100-200, 300 mm)	0,034	
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D , W/m·K (210-290, 330-360 mm)	0,035	
Dolgotrajna absorpcija vode pri popolni potopitvi, WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])	
Dimenzijska stabilnost pod določenimi pogoji, DS	DS (70,90)	
Dimenzijska toleranca, razred	T1	
Delovna temperatura, °C	−70.....+75	
Vrsta površine	rezkana	

PAKET

Nazivna debelina, mm	Deklarirana toplotna upornost R_D , m²·K/W	Dolžina, mm	Širina, mm	Količina plošč v paketu, kos	Velikost paketa, m²	Volumen paketa, m³
100	2,90	1250*	600*	4	3,00	0,3000
110	3,20			3	2,25	0,2475
120	3,50			3	2,25	0,2700
130	3,80			3	2,25	0,2925
140	4,10			2	1,50	0,2100
150	4,40			2	1,50	0,2250
160	4,70			2	1,50	0,2400
170	5,00			2	1,50	0,2550
180	5,25			2	1,50	0,2700
190	5,55			2	1,50	0,2850
200**	5,85			2	1,50	0,3000

* Transportne mere za deske z L-robom: 615x1265 mm
** XPS izdelke nad 200 mm debeline izdelujemo in dostavljamo samo na zahtevo.